

## NASTRO ADESIVO GOMMA NATURALE IN CARTA SEMICRESPATA AVORIO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro in carta semicrespata avorio per uso generico con adesivo a base di gomma naturale. Adatto per applicazioni generiche di mascheratura in ambienti indoor. Resistenza termica fino a 60 °C per 30 minuti. Grazie alla sua versatilità è indicato anche per il fai-da-te in casa/ufficio e l'imballaggio di oggetti leggeri.



### CARATTERISTICHE



Uso interno



Removibile/  
NO residui



Resistenza termica  
fino a 60 °C per 30  
minuti

### PRINCIPALI APPLICAZIONI



Mascheratura professionale  
nel settore pittura ed edilizia



Fai da te

### SUPPORTO

CARTA IMPREGNATA  
SEMICRESPATA

### VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

### COLORI



AVORIO

### ADESIVO

GOMMA NATURALE

| DATI TECNICI               | Unità di misura  | Valore | Metodo di test |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|
| Peso supporto              | g/m <sup>2</sup> | 60     | AFERA 5006     |
| Peso totale                | g/m <sup>2</sup> | 95     | AFERA 5006     |
| Adesione su acciaio        | N/cm             | 2      | AFERA 5001     |
| Carico di rottura          | N/cm             | 30     | AFERA 5004     |
| Allungamento longitudinale | %                | 15     | AFERA 5004     |

#### Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01\_01/03/2023