

NASTRO PER MASCHERATURA WASHI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro masking in carta di riso liscia giapponese con adesivo acrilico base acqua. Indicato per la mascheratura ad alta precisione di superfici delicate sia in ambienti interni che esterni. L'elevato tack dell'adesivo permette una perfetta adesione su vari tipi di superfici garantendo, tuttavia, una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 8 settimane dall'applicazione. Resiste a temperature fino a 100 °C per 30 minuti.



CARATTERISTICHE



Solvent free



Alta precisione



Resistente ai raggi UV



Per uso interno/esterno



Supporto resistente all'umidità



Removibile/NO residui

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Mascheratura professionale nel settore pittura ed edilizia

SUPPORTO

CARTA LISCIA GIAPPONESE

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI

GIALLO

ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

| DATI TECNICI | Unità di misura | Valore | Metodo di test |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|
| Grammatura supporto | g/m ² | 48 | AFERA 5006 |
| Spessore totale | µm | 95 | AFERA 5006 |
| Adesione su acciaio | N/cm | 1.5 | AFERA 5001 |
| Carico di rottura | N/cm | 30 | AFERA 5004 |
| Allungamento longitudinale | % | 5 | AFERA 5004 |

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopra indicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023