


NASTRO BIADESIVO HOT MELT IN POLIETILENE BLU

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo hot melt ad adesione differenziata con supporto di polietilene morbido e conformabile. Indicato in particolare per il fissaggio temporaneo di moquette, dove occorra una buona removibilità su un lato (aperto) e ottima adesione sull'altro lato (chiuso). Temperatura minima e massima di esercizio: -10 °C / +50 °C.



CARATTERISTICHE



Biadesivo



Temperatura di impiego
-10 °C / +50 °C

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Fissaggio/Posa professionale
di moquette



Removibile

SUPPORTO

LDPE SEMI-TRASPARENTE BLU

ADESIVO

HOT MELT TRASPARENTE

LINER

CARTA BISILICONATA BIANCA

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI ADESIVO



TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore totale (adesivo + supporto)	µm	150	AFERA 5006
Spessore liner	µm	70	AFERA 5006
Adesione su acciaio (lato aperto)	N/cm	2.7	AFERA 5006
Adesione su acciaio (lato chiuso)	N/cm	12	AFERA 5006
Shear su acciaio (lato aperto)	h	>24	AFERA 5001
Shear su acciaio (lato chiuso)	h	>300	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	17	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	280	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023